



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: MAZA + PISO PREMIUM

Produto indicado para pisos cimentados, que possui tecnologia nano flakes de **Grafeno***, que atribui ao produto maior resistência, alta aderência, durabilidade e maior lavabilidade, com acabamento semibrilho.

***Grafeno**: é uma substância composta por apenas uma camada de átomos de carbono que são dispostos em uma estrutura hexagonal.

Advertência: Não recomendamos a aplicação de Verniz a base de solvente sobre o produto.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, grafeno, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericida, fungicida a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água.

Especificações técnicas:

Viscosidade K.U. 25°: 105 ± 5

Peso Esp. 25° C (g/cm³): 1,32 ± 0,05

PH: 9,5 ± 5

Sólidos/Peso 42 a 46%

Resíduo: #120 Isento

Espuma: máximo: 60"

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Cimento Novo Não Queimado	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Argamassa de Cimento	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar com secagem e cura (mínimo 30 dias).
Concreto usinado/ polido	Aplicar solução de ácido muriático diluindo com 2 partes de água, deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água em abundância e aguardar secagem total.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.
Repintura	Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Maza Piso Premium.
Superfícies Brilhantes	Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Água Potável)
Rolo de Lã Trincha, Pincel ou Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol ²)	Pintura e repintura: 1ª demão 30% Demais demãos 20%



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Demãos	Rendimento Acabado	Secagem
2 a 3 demãos	Galão 3,6 litros - 16 m ² (Branco) Galão 3,6 litros - 22 m ² (cores) Lata 18 litros - 80 m ² (Branco) Lata 18 litros - 110 m ² (Cores)	Ao toque 2 horas Entre demãos 4 horas Final 72 horas

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11.702

Embalagem:

3,6 L, 18 L

Validade:

36 meses

Última Revisão:

21/03/2025