



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Acrílico Ultra

Acrílico Ultra é uma tinta acrílica, categoria Standard, no acabamento Fosco, indicada para pinturas de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto. Fibrocimento, etc. É uma tinta de fácil aplicação, boa secagem, durabilidade e resistência a intempéries, muito mais encorpada o que permite maior diluição sem que prejudique na cobertura, maior rendimento, mínimo respingamento e um acabamento superior.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericida, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água.

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

Características:

Densidade a 25°C - 1,34

Lavabilidade: Mínimo 40 ciclos c/ pasta abrasiva conforme norma NBR 14940:2015

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição	Cores Acabamento
Rolo de Lã Trincha, Pincel ou Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol ²)	Todas as demãos: 50%	Cores disponíveis em catalogo. Produto com acabamento fosco.
Demãos	Rendimento Acabado	Secagem
2 a 3 demãos	Galão 3,6 litros – 34m ² Lata 18 litros – 170m ²	Ao toque 2 horas Entre demãos 4 horas Final 12 horas



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Diluição Ultra Fosco

Recomendamos sempre diluição de 50% de água potável. O rendimento varia de acordo com a diluição.

Obs. O rendimento e o desempenho o produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Acrílico Ultra Fosco - Tipo 4.5.1

Acrílico Ultra Semi-Brilho - Tipo 4.5.2

Este produto atende ao requisito da norma NBR 15.079:2011 da ABNT.

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagens:

3,6L, 18L

Validade:

36 meses

Última Revisão:

08/03/2024

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.