MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

ADESIVO POLIÉSTER

O Adesivo Poliéster tem seu diferencial na aplicação e no acabamento final, dando um aspecto mais refinado à peça.

Indicação:
Utilizada na repintura automotiva para correções de imperfeições de superfícies ferrosas, galvanizadas, zincadas e alumínio, com prévio lixamento da peça, proporcionando excelente aderência e acabamento. Pode ser utilizada também em peças de fibra.

Composição Química:
Resina poliéster, cargas minerais e titânio.

Preparação da Superfície:
- Deixar a chapa nua utilizando removedor pastoso. Após limpeza do removedor, fazer lixamento da peça eliminando ferrugem ou partes soltas, para prover uma melhor aderência do produto.
- Eliminar contaminantes oleosos, pó ou outras impurezas com solução desengraxante (Maza).
- Caso necessário corrigir os defeitos de nivelamento com a Massa Rápida, em camadas cruzadas e finas. Lixar após secagem completa.

Observações:
É indispensável fazer o lixamento na peça antes de aplicar a massa, para dar aderência do produto na peça. É fundamental fazer a catálise corretamente porque o excesso de catalisador pode causar o sangramento devido sobra no processo de secagem.

Características:

Densidade a 25ºC (g/cm³)	1,56-1,62

Modo de Usar:
Antes de misturar com catalisador, mexa bem o conteúdo da lata. Retire apenas a quantidade desejada. Utilize para cada 100 gramas de Adesivo Poliéster de 1 a 2,2g de catalisador. Aplique em superfícies limpas isenta de óleo, graxas e resíduos em geral. Não recoloque na lata a mistura já preparada. Obs.: O excesso de catalisador provoca bolhas na aplicação.

Rendimento:
8 a 10m² / L por demão – podendo ter variações de acordo com a aplicação.

Secagem:
Após a aplicação, deixar secar por 20 a 30 minutos e fazer o lixamento a seco com lixa 80 e 150 e fazer acabamento com lixa 320. Pode ser feito também o lixamento com água utilizando a lixa 150 ou 220 para acabamento. E o último passo é fazer uma limpeza com ar, retirando bem o pó que ficou acumulado e solução desengraxante.

Assessoria Técnica:
A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:
Deve ser mantido à temperatura ambiente (25◦C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:	Validade:	Última Revisão:
0,750Kg.	12 meses	13/10/2026

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.