



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: BINDER PARA PU 900 FOSCO

Indicado como base para máquinas do Sistema Mix tintométrico de Poliuretanos Automotivo Maza.

Níveis de fosqueamento perfeito.

Mazadur PU Preto

Com 20% de Binder Viscosidade CF04=19,85'' Diluição 10% cobertura 8#7	Com 40% de Binder Viscosidade CF04=17'' Diluição 10% cobertura 10#7	60% de Binder Viscosidade CF04=15'' Diluição 10% cobertura 14#7
--	--	--

Mazadur PU Azul 5G Fosco Extra

Com 20% de Binder Viscosidade CF4=20'' Diluição 10% cobertura 13#7	Com 40% de Binder Viscosidade CF4=18,30'' Diluição 10% cobertura 15#7	Com 60% de Binder Viscosidade CF4=16,10'' Diluição 10% cobertura 17#7
---	--	--

Mazadur PU Fosco Vermelho Fosco Extra

Com 20% de Binder Viscosidade CF4=18,80'' Diluição 10% cobertura 9#7	Com 40% de Binder Viscosidade CF4=17'' Diluição 10% cobertura 10#7	Com 60% de Binder Viscosidade CF4=15,5'' Diluição 10% cobertura 12#7
---	---	---

Mazadur PU Amarelo

Com 20% de Binder Viscosidade CF4=19,60'' Diluição 10% cobertura 11#7	Com 40% de Binder Viscosidade CF4=17,50'' Diluição 10% cobertura 14#7	Com 60% de Binder Viscosidade CF4=16,16'' Diluição 10% cobertura 18#7
--	--	--

Composição Química:

Resina Acrílica, aditivos e solventes.

Preparação da Superfície:

- Lixar a superfície eliminando ferrugem ou partes soltas.
- Eliminar contaminantes oleosos ou pó com pano umedecido com Solução Desengraxante ou Thinner SM 116.
- Aplicar Primer PU antes da aplicação do acabamento.

Características:

Densidade a 25°C (g/cm³) 1,30

Diluição:

Se necessário diluir com 20% (volume) com Thinner PU 5230

Catálise:

De acordo com a pesagem da tinta.

Rendimento:

De acordo com a pesagem da tinta.



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Secagem:
Paixão por Qualidade

Manuseio	30 minutos
Total	3 horas
	24 horas

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

3,6L

Validade:

24 meses

Última Revisão:

01/07/2021

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.