



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Revestimento Cimento Queimado

Maza Revestimento Cimento Queimado traz um efeito manchado e rústico aos ambientes. Utilizado em superfícies de reboco, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica, gesso e drywall. Uso Externo e Interno.

Obs:

Quando aplicado em áreas externas é obrigatório aguardar 72hs, lixar, retirar toda a poeira da superfície e aplicar o hidrofugante Maza Block para melhorar a durabilidade do revestimento cimento queimado.

Acabamento:

Fosco

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolinonas, espessantes e água.

Características:

Densidade a 25°C – 1,65

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Reboco Novo | Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico. |
| Concreto Novo | Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes. |
| Reboco Fraco (baixa coesão) | Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes. |
| Imperfeições Rasas | Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna) |
| Imperfeições Profundas | Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). |
| Partículas Soltas ou Mal Aderidas | Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes. |
| Manchas de Gordura ou Graxa | Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem |
| Partes Mofadas | Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem |

Consumo e Embalagens:

Baldes plástico com 5,6 Kg: Até 10m² por demão

Baldes plástico com 23 Kg: Até 41m² por demão

* O rendimento prático pode variar em função de aplicação, diluição, cor, absorção e rugosidade da superfície.

Demãos:

2 a 3 Demãos



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Dependendo do estado e cor da superfície, pode haver uma maior necessidade de demãos
Obs.: Utilizar a primeira demão como fundo, aplicando uma camada fina.

Diluição:

Produto pronto para uso.

***Se necessário, poderá acrescentar até 3% de água potável**

Observação: Para um melhor rendimento indicamos um fundo fosco na cor cinza.

Secagem:

Ao toque: 2 horas

Entre demãos – 6 Horas

Final – 24 Horas

Aplicação:

- **Sobre Massa Corrida (interna) a Acrílica (externa):** Aplicar de 2 a 3 demãos, utilizando uma desempenadeira de aço INOX própria para aplicação. Deixar secar no mínimo 6 horas entre as demãos, lixar com lixa fina conforme método convencional. Eliminar o pó com pano umedecido em água antes de cada demão. Na última demão, usando o mesmo procedimento das primeiras demãos, conferir o acabamento conforme desenho desejado.
- **Sobre pintura em bom estado:** Lixar a superfície levemente. Remover o pó com pano umedecido em água. Aplicar de 2 a 3 demãos, utilizando uma desempenadeira de aço INOX própria para aplicação. Deixar secar no mínimo 6 horas entre as demãos, lixar com lixa fina conforme método convencional. Eliminar o pó com pano umedecido em água antes de cada demão. Na última demão, usando o mesmo procedimento das primeiras demãos, conferir o acabamento conforme desenho desejado.

Recomendações:

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto. Para maiores informações consulte a ficha de informação do produto – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571. Emergências em caso de acidentes de transportes (24 horas) vide telefones úteis na ficha de emergência.

Advertência:

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. **Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.**

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagens:

Balde 5,6 kg

Balde 23 kg

Validade:

36 meses

Última Revisão:

28/08/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.