



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: DEMARCAÇÃO ACRILICA (B.A) ECO

Produto indicado para aplicações externas e internas em pisos, cimentados, áreas de lazer, quadras poliesportivas, varandas, demarcações de asfaltos e garagens e outras superfícies de concreto ou repintura.

Cores disponíveis: amarelo e branco.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericida, fungicida a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água.

Características:

Densidade a 25°C - 1,36

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, restos de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Cimento Novo Não Queimado	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Argamassa de Cimento	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar com secagem e cura (mínimo 30 dias).
Cimento Queimado	Aplicar solução de ácido muriático diluindo com 2 partes de água, deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água em abundância e aguardar secagem total.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.
Repintura	Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique a Demarcação Acrílica (B.A) Eco.
Superfícies Brilhantes	Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Água Potável)	
Rolo de Lã Trincha, Pincel ou Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol ²)	Pintura: 20% para todas as demãos	
Demãos	Rendimento (m ² /demão)	Secagem
2 demãos Obs. Dependendo do estado e cor da superfície pode haver uma maior necessidade de demãos.	Galão 3,6 litros – 18 m ² Lata 18 litros – 90 m	1 hora para liberação do tráfego



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

** Secagem estimada para uma espessura úmida de 0,2 mm.

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma NBR 13.699 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11.702

Embalagens:

3,6 L, 18 L

Validade:

36 meses

Última Revisão:

01/11/2022

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.