



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: MAZAPREN PAREDE

É uma pintura impermeável, hidro-repelente e elástico que protege as paredes contra fissuras e batidas de chuva, além de ter alta durabilidade. Pode ser aplicado sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica (aguardando sua perfeita secagem conforme especificado pelo fabricante).

Composição Química:

Emulsão acrílica elastomérica, coalescentes, dióxido de titânio, cargas minerais, bactericidas e fungicidas.

Características:

Líquido branco, viscoso.

Densidade: 1,28 g/cm³

Rendimento Aproximado:

Balde de 3,6 Kg – 35 m²/demão

Balde de 18 Kg – 175 m²/demão

Preparação da Superfície (Parede externa sujeitas a batida de chuva):

Reboco Novo: Aguardar secagem de no mínimo 28 dias. O reboco deve estar poroso, limpo, sem pintura, seco, isento de poeira e com boa resistência. Deve-se observar e corrigir eventuais trincas com o selante de massa acrílica para vedação.

Reboco em bom estado ou paredes já pintadas: Paredes já pintadas devem ser lixadas até remover toda a pintura existente. O reboco, por sua vez, deve estar poroso.

Superfície com umidade: Antes de pintar resolver a falta de impermeabilização que está causando o problema.

Superfície com gordura: Misturar água com detergente neutro e lavar. Depois enxaguar com bastante água.

Superfície com brilho: Lixar até remover todo o brilho e eliminar o pó com pano úmido ou aplicar o promotor de aderência Eco Primer.

Sistema de Aplicação:

Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

O **Mazapren Parede** é aplicado como pintura com rolo de lá alta ou pincel, em 2 e 3 demãos respeitando o consumo por m², com intervalo de 4 horas entre cada demão, a temperatura de 25° C. Dependendo do tipo e do estado da parede podem ser necessárias mais demãos. Apenas na primeira demão, o **Mazapren Parede** deve ser diluído em no máximo, 1 parte de água limpa para 10 partes do produto, para proporcionar melhor penetração ao substrato. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 5 dias para a secagem do produto conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local.

Rendimento Aproximado: 5 m²/L (em 2 demãos)

Observação: Aplicar com o tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso. A massa corrida deve conter fungicida e bactericida e deverá aguardar sua perfeita secagem.



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 7200 – Execução de revestimento de paredes e teto de argamassas inorgânicas.

Armazenagem:

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor.

Validade: 36 Meses

Última Revisão: 20/01/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.