



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: PRIMER ACABAMENTO

Primer Anticorrosivo que forma película dura, aderente e de boas propriedades anticorrosivas. É de secagem rápida e de fácil aplicação, recomendado como primeira demão sobre superfícies metálicas ferrosas em geral, tanto em interiores quanto em exteriores, podendo ser utilizado também como acabamento geral. Disponível nas cores alumínio, amarelo Caterpillar, amarelo segurança, azul del rey, azul frança, branco, cinza claro, cinza médio, colorado, platina, preto e verde folha. Acabamento semibrilho.

Composição Química

Resina alquídica, pigmentos orgânicos, inorgânicos e anticorrosivo, hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos, fosfato de zinco, aditivos e cargas minerais.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Thinner SM 800)
Rolo de Espuma Trincha, Pincel ou	Diluir no máximo 10% com Thinner Maza SM 800.
Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol ²)	Diluir no máximo 30% com Thinner Maza SM 800.
Sólidos p/ Massa	Camada espessura seca
50 %	25 – 30 µm
VOC	484 g/l
Sólidos p/ Volume	Demãos
35%	2 a 3 demãos
Secagem	Rendimento (m/demão)
Ao toque 2 a 3 horas Entre demãos 8 horas Final 72 horas	Lata 900ml – Até 7,5M ² Galão 3,6 Litros - 30m ² por demão Lata 18 Litros – 150m ² por demão

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do SAC (19) 3656-2570 ou pelo site www.maza.com.br

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11702 de 07/2010 - Tipo 4.2.1.5

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

900 ml
3,6 L
18 L

Validade:

36 meses

Última Revisão:

24/05/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.