



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

SELADOR ACRILICO PREMIUM

Fundo branco pigmentado de alta resistência e alcalinidade, grande poder de cobertura e enchimento, desenvolvido para selar e uniformizar a absorção de superfícies novas em ambientes externos e internos como de reboco, blocos de concreto, concreto, fibrocimento e massa fina.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de copolímeros, estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas, fungicidas a base de isotiazolinonas, tensoativos e água.

Especificações técnicas:

Viscosidade K.U. 25°: 90 - 100

Peso Esp. 25° C (g/cm³): 1,23 ± 0,05

PH: 9,5 ± 5

Resíduo: #120 Isento

Espuma: máximo: 60"

Porcentagem de VOC – 8,8 grs/lt. Conforme norma ABNT NBR-16388 por cromatografia e gravimetria.

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Água Potável)	
Rolo de lã, pincel ou trincha	Todas as demãos 10%	
Demãos	Rendimento (m/demão)	Secagem
1 demão	Lata 900ml – Até 5,5m ² Balde 3,6 litros – Até 22m ² Balde 18 litros – Até 110m ²	Ao toque 2 horas Final 6 horas

Observação:

O produto após aplicado em áreas externas não poderá ficar exposto por mais de 10 (dez) dias, sem receber o acabamento.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11.702 – Tipo 4.1.2.5

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

18L, 3,6L e 900 ml.

Validade:

36 meses

Última Revisão:

18/11/2020

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.