



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Acrílico Premium (Fosco / Acetinado / Semi-Brilho)

Tinta Acrílico lavável Premium, nos acabamentos Fosco, Acetinado, Semi-Brilho, indicada para pinturas de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, gesso, etc. É uma tinta de alto desempenho e durabilidade, excelente aplicação, rendimento e resistência a intempéries.

Sem cheiro em até 1 hora após a aplicação em ambientes arejados, segundo pesquisa realizada em que 80% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.

***(No acabamento Semi-Brilho Premium não é válido o termo sem cheiro).**

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericida, fungicida a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água.

Características:

FOSCO

Peso Esp. 25 °C (g/cm³) - 1,32 a 1,42

Sólidos/Peso = 58% - 62%

Sólidos/Volume = 38% - 42%

V.O.C = 7,86 g/litro

Viscosidade KU = 100 a 110

ACETINADO

Peso Esp. 25 °C (g/cm³) - 1,15 a 1,25

Sólidos/Peso = 29 -33%

Sólidos/Volume = 24-28%

VOC = 8,28 g/litro.

Viscosidade KU = 90 a 100

SEMI-BRILHO

Peso Esp. 25 °C (g/cm³) - 1,15 a 1,25

Sólidos/Peso = 33-37%

Sólidos/Volume: 27-31%

VOC: 7,8 g/litro.

Viscosidade KU = 90 a 100

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Calcinadas, Partículas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível.



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Soltas ou Mal Aderidas	Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.
Repintura	Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições lixe, retire o pó e aplique o Acrílico Premium Maza.
Gesso	Aguarde a secagem total, remova o pó e utilize a Tinta Para Gesso Maza ou Fundo Preparador de Paredes
Superfícies Brilhantes	Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e / ou umidade superior a 90%.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Água Potável)	Cores Acabamento
Rolo de Lã Trincha Pincel ou Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb./pol ²)	Fosco Todas as demãos: 30% Semi-Brilho e Acetinado Todas as demãos: 10% a 20%	Além das cores do catálogo, podem-se obter outros tons, misturando as cores entre si, bismas, colorantes ou usar sistema tintométrico Maza Color Mix
Demãos	Rendimento Acabado	Secagem
2 a 3 demãos	Acrílico Fosco Lata 900ml – 6,5m ² Galão 3,6 litros - 26m ² Lata 18 litros - 130m ² Acetinado e Semi-Brilho Lata 900ml – 4,50m ² Galão 3,6 litros - 18m ² Lata 18 litros - 90m ² Sistema Maza Colors Acrílico Fosco Lata 900ml – 5,8m ² Galão 3,2 litros – 23,2m ² Lata 16 litros - 116m ² Acetinado e Semi-Brilho Lata 900ml – 4,0m ² Galão 3,2 litros - 16m ² Lata 16 litros - 80m ²	Ao toque 2 hora Entre demãos 4 horas Final 12 horas

Lavabilidade: Mínimo 100 ciclos com pasta abrasiva conforme norma NBR 14940:2015

Obs. O rendimento e o desempenho o produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou www.maza.com.br



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Acrílico Premium FoscoTipo 4.5.1

Acrílico Premium Semi-BrilhoTipo 4.5.2

Este produto atende ao requisito da norma NBR 15.079:2011 da ABNT.

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagens:

Galão 3,6 L

Lata 18 L

Quartinho 900ML

Validade:

36 meses

Última Revisão:

18/04/2022

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.