



BOLETIM TÉCNICO

Produto: ADESIVO DE CONTATO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Indicado para colagem de diversos materiais como couro, laminados decorativos, pisos melamínicos, madeira, espumas, carpetes, fitas de bordas e PVC.

- Alto poder de adesão;
- Cola diversos materiais;
- Secagem rápida.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Solventes aromáticos e alifáticos, cetonas, ésteres, álcool, elastômeros, polipropileno, poliuretano, borracha natural, resina natural e sintéticas.

CARACTERÍSTICA TÉCNICA:

- **Aspecto:** Líquido e viscoso.
- **Cor:** Âmbar.
- **Pronto para uso**
- **Viscosidade Brookfield SP3/10 RPM 25°C: 2.800 a 3.200 cps.**
- **Sólidos por Volume:** 15% a 19%
- **Densidade 25°C: 0,840 a 0,890 g/cm²**
- **Tempo de Secagem:** 10 a 15 minutos antes de juntar as partes.

RENDIMENTO: Maza Adesivo Plástico de Contato quando aplicado em camadas uniformes, apresenta um rendimento aproximado de 250 a 300g/m² superfície dupla.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies a serem coladas, devem estar limpas, livre de poeiras, óleo, graxas e umidade.

- **SE NECESSÁRIO:**

Lixe-as partes para torná-las mais ásperas, proporcionando uma melhor ancoragem do adesivo ao substrato.

Superfícies pintadas devem ser lixadas até remoção total da pintura.

MODO DE USAR:

Aplicar Maza Adesivo de Contato em ambas as partes, aguardar a secagem entre 15 a 10 minutos antes de unir as superfícies a serem coladas.

- Unir as superfícies na posição desejada, pressionando o centro da peça para evitar a formação de bolhas.
- Para materiais porosos é necessário uma segunda aplicação após 20 a 30 minutos da primeira demão.
- Materiais utilizados para aplicação: pincel e espátulas.

- Para limpeza dos materiais usados para aplicação: Os materiais utilizados para aplicação (pincel, espátula etc.) devem ser limpo imediatamente após o uso antes da secagem do produto. Usar o Maza Diluente p/ Epóxi DP-003 para limpeza.

EMBALAGEM:

700 g
2,80 kg

VALIDADE:

12 meses

Última Revisão: 02/06/2022

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito à preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.