



MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: **KIT MAZAPOXI AUTONIVELANTE CINZA CLARO N6,5 3X1**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Epóxi Poliamida Autonivelante para acabamento em piso novo ou recuperação de pisos de concreto, cerâmico, metálico, madeira. Formulado para atender exigências de alta resistência química e mecânica onde a presença de exalações de vapores nocivos a saúde não são permitidas. Desejados, tais como hospitais, indústrias químicas, farmacêutica, alimentícia etc. Sem interferir com a salubridade do ambiente.
Fornecido em dois componentes.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Cor: Cinza Claro N6,5

Brilho UB: 8,0 UB- 85 UB

Teor de sólidos da mistura por volume: 83%

Teor de sólidos da mistura por peso: 98%

Vida útil da mistura (PotLife): 40 – 60 minutos

VOC: 20 Gramas/litros

Rendimento Teórico: 1 m²/litro a espessura de 1 milímetro

Diluição: Fornecido pronto para uso.

RELAÇÃO DE MISTURA 3X1:

Componente A: 2,700L

Componente B: 0,900 ML

TIPO DE VEÍCULO:

Epóxi catalisado

DILUIÇÃO:

Pronto para uso

SECAGEM:

Liberção de Tráfego Leve: 24 horas

Liberção de Tráfego Pesado: 96 horas

Ao toque: 6 Horas

Cura final: 7 dias

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

Método de Aplicação: Com rodo ou desempenadeira dentados e rolo fura bolha.

Demão: 1 demão.

Produto é indicado para pintura interna

APLICAÇÃO: Aplique o produto derramando sobre o substrato até obter a espessura desejada. Não aplique o material após o tempo de vida útil da mistura. Aplicar com rodo ou desempenadeira dentados e rolo fura bolha

Rua José Olete, 1140 – Distrito Industrial II – Mococa – SP CEP:13739-070

Fone/Fax: (19) 3656-2570

CNPJ: 96.230.719/0001-98

Inscr. Est.: 453.035.568.110



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Preparação da superfície: Deve estar isenta de poeira, graxa, óleo, água etc.

Para piso com baixo e autoporosidade.

Deve se aplicar 1 a 2 demãos de Maza Clear Epóxi 3x1 e aguardar secagem mínima de 6 horas e máxima de 12 horas para aplicar o acabamento Mazapoxi Autonivelante.

Para piso vitrificado (usar Wash Primer fundo fosfatizante, ou Mazapoxi M198) e aguardar secagem mínima de 4 horas e máximo de 8 horas para aplicar o acabamento Maza epóxi autonivelante.

ESTOCAGEM:

À temperatura ambiente, 24 Meses.

NORMAS DE SEGURANÇA:

Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação usar óculos de segurança. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água e sabão. Em caso acidental de ingestão ou persistência da irritação, procure auxílio médico. Produto de baixo VOC.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura do substrato: mínimo 10°C e máximo 50°C.

A temperatura do substrato deverá estar no mínimo 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.

NOTA 1: O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos por volume, e não inclui perda devido à rugosidade, porosidade ou irregularidade da superfície, geométrica das peças, métodos de aplicação, técnica do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas de material durante a aplicação, respingos, diluição em excesso, condições climáticas e espessura excessiva do filme aplicado.

ASSESSORIA TÉCNICA: A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos.

Última Revisão: 27/08/2024

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Rua José Olete, 1140 – Distrito Industrial II – Mococa – SP CEP:13739-070

Fone/Fax: (19) 3656-2570

CNPJ: 96.230.719/0001-98

Inscr. Est.: 453.035.568.110