



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

KIT PORCELANATO LÍQUIDO 2X1

Utilizado para acabamento em pisos novos ou recuperação de pisos de concreto, proporciona um revestimento rígido, alto nivelante, de alta durabilidade, resistência química à abrasão e ao impacto. Utilizado também para aplicações em madeiras, artesanatos, instalações industriais, residenciais, indústria alimentícia e hospitalares.

Composição:

Resina Epóxi

Especificações:

Cor: Transparente Incolor.

Brilho: Brilhante

Sólidos por volume: 95 ± 2%

Sólidos por peso: 98 ± 2%

Vida útil da mistura (Pot. Life): 25 minutos a 25°C. Acima desta temperatura o POT LIFE diminui.

Rendimento (Kit 3,6L):

Até 5m² na espessura de 1000 micras.

Rendimento (Kit 900ML):

Até 1,25m² na espessura de 1000 micras.

Catálise (Kit 3,6L):

Componente A: 2,40 L ou 2,76 Kg

Componente B: 1,20 L ou 1,18 Kg

Catálise (Kit 900ML):

Componente A: 600 ML ou 0,796 Kg

Componente B: 300 ML ou 0,400 Kg

Diluição:

Pronto para uso

Intervalo entre demãos:

Temperatura	Mínimo	Máximo
10°C	18 Horas	96 Horas
25°C	8 Horas	72 Horas
35°C	6 Horas	64 Horas

Tempo de liberação para tráfego pesado:

Temperatura	Mínimo	Máximo
10°C	36 Horas	120 Horas
25°C	24 Horas	64 Horas
35°C	18 Horas	36 Horas

Instruções para aplicação:

Atenção: O produto é indicado para aplicações sobre pisos de concreto desempenados, sobre pisos que estejam polidos indicamos efetuar um lixamento. Nunca aplique sobre pisos cerâmicos.

Preparo do Produto: Agite bem o conteúdo de cada um dos componentes, vigorosamente, se possível com agitador mecânico ou pneumático. Adicione o componente B ao componente A, respeitando a relação de mistura, 2 partes do componente A, para 1 parte do componente B.



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Aplicação: Aplique o produto derramando sobre o substrato até obter a espessura desejada. Não aplique o material após o tempo de vida útil da mistura. Aplicar com rodo ou desempenadeira dentados e rolo fura bolha

Estocagem:

À temperatura ambiente, 24 Meses.

Normas de segurança:

Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação usar óculos de segurança. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água e sabão. Em caso acidental de ingestão ou persistência da irritação, procure auxílio médico. Produto de baixo VOC.

Condições de aplicação:

Temperatura do substrato: mínimo 10°C e máximo 50°C.

A temperatura do substrato deverá estar no mínimo 3°C acima da temperatura do ponto de orvalho.

Umidade relativa do ar:

Mínimo à 25°C – N.A

Máximo à 25°C – 85%

Nota 1: O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos por volume, e não inclui perda devido à rugosidade, porosidade ou irregularidade da superfície, geométrica das peças, métodos de aplicação, técnica do aplicador, irregularidades de superfícies, perdas de material durante a aplicação, respingos, diluição em excesso, condições climáticas e espessura excessiva do filme aplicado.

Assessoria técnica: A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos.

Última Revisão:

16/05/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.