



Paixão por Qualidade

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### BOLETIM TÉCNICO

#### Produto: MAZA + PISO PREMIUM

Produto indicado para pisos cimentados, que possui tecnologia nano flakes de **Grafeno\***, que atribui ao produto maior resistência, alta aderência, durabilidade e maior lavabilidade, com acabamento semibrilho.

\***Grafeno**: é uma substância composta por apenas uma camada de átomos de carbono que são dispostos em uma estrutura hexagonal.

**Advertência:** Não recomendamos a aplicação de Verniz a base de solvente sobre o produto.

#### Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, grafeno, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericida, fungicida a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água.

#### Especificações técnicas:

Viscosidade K.U. 25°: 105 ± 5

Peso Esp. 25° C (g/cm<sup>3</sup>): 1,32 ± 0,05

PH: 9,5 ± 5

Sólidos/Peso 42 a 46%

Resíduo: #120 Isento

Espuma: máximo: 60"

#### Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Cimento Novo Não Queimado	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Argamassa de Cimento	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar com secagem e cura (mínimo 30 dias).
Concreto usinado/ polido	Aplicar solução de ácido muriático diluindo com 2 partes de água, deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água em abundância e aguardar secagem total e aplicar uma demão de Eco Primer base água
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.
Repintura	Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Maza Piso Premium.
Superfícies Brilhantes	Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

#### Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Água Potável)
Rolo de Lã Trincha, Pincel ou Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol <sup>2</sup> )	Pintura e repintura:  Todas as demãos 20%



Paixão por Qualidade

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Demãos	Rendimento Acabado	Secagem
2 a 3 demãos	Galão 3,6 litros - 16 m <sup>2</sup> (Branco) Galão 3,6 litros - 22 m <sup>2</sup> (cores) Lata 18 litros - 80 m <sup>2</sup> (Branco) Lata 18 litros - 110 m <sup>2</sup> ( Cores)	Ao toque 2 horas Entre demãos 4 horas Final 72 horas

### Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

### Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 15.079 e classificado conforme norma ABNT NBR 11.702

**Embalagem:**  
3,6 L, 18 L

**Validade:**  
36 meses

**Última Revisão:**  
21/03/2025