



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: Mazasint DF BR

Tinta a base de resinas alquídicas de elevada resistência, dupla função (primer e acabamento), excelente acabamento e secagem rápida. Indicado para pintura de estruturas metálicas, implementos agrícolas, máquinas industriais, madeiras e peças metálicas em geral. Acabamento Brilhante.

Composição Química:

Resinas alquídicas, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos.

Preparação da Superfície:

- Lixar a área danificada, eliminando ferrugem ou partes soltas.
- Eliminar contaminantes oleosos, pó ou outras impurezas com solução desengraxante.

Características:

Densidade a 25°C 1,00 - 1,10

Modo de Usar:

Misturar bem o produto antes de usar. Diluir com Thinner SM 800 para esmalte sintético na proporção de 15 a 20% em volume. Aplicar duas demãos cruzadas com pressão de ar comprimido entre 40 a 50 lb/pol² e intervalo de 10 a 15 minutos entre as demãos.

Rendimento: 30 a 40 m²/galão em camada seca total de 25 a 30 microns.

Secagem:

Toque 20 a 30 minutos

Manuseio 4 a 6 horas

Total 72 horas

Estufa de 30 a 40 minutos a 80°C – aguardar de 10 a 20 minutos para introdução na estufa.

Sólidos por Volume 40%

Espessura seca por demão 30µm

Rendimento 11,10 m² / L

Brilho 60º Mín. 90 UB

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.

Validade:

24 meses

Embalagem:

0,900 ml, 3,6 L e 18 L.

Última Revisão:

03/10/2025

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.