


## SELADORA NITRO UNIVERSAL

<b>Descrição</b>	Seladora Nitro Universal é recomendado para selar superfícies internas de madeira e seus derivados, formando uma barreira entre o substrato e o acabamento.	
<b>Aparência</b>	Líquido incolor	
<b>Principais Benefícios</b>	<b>Alto desempenho</b> <b>Fácil aplicação</b>	

### PREPARO DO SUBSTRATO

**Em madeiras novas** - Lixar as farpas, limpar a poeira, aplicar seladora.

**Imperfeições rasas** - Lixe e Elimine o pó e aplique Mococa massa p/ madeira B.A. Lixar novamente a imperfeição, eliminar o pó e aplicar a seladora.






**Repintura** - Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique seladora Mococa, sempre aplicar o verniz de acabamento.


**Superfícies brilhantes** - Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Composição</b>	Nitrocelulose, solventes hidrocarbonetos aromáticos álcoois, acetatos e aditivos
<b>Toxicidade</b>	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico
<b>Embalagens</b>	900ml e 3,6L
<b>Viscosidade cinemática á 25°C</b> - (Norma NBR 5849:2015 - Tintas - Determinação de viscosidade pelo copo Ford)	13,0 a 19,0
<b>Sólidos/Massa</b> - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	15 - 17 %
<b>Densidade</b> - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	0,84 - 0,90 g/cm <sup>3</sup>
<b>Prazo de Validade</b> - (embalagem fechada e sem uso)	24 meses

### DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição (Thinner SM 800)	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m2/demão)	Ambiente	Demãos e Secagem
 Revolver - 20%	 Acetinado	 Litro 900 ml – Até 17m <sup>2</sup> Galão 3,6 Litros - Até 70m <sup>2</sup> Lata 18L - Até 350m <sup>2</sup>	 Interno	 2 demãos Ao toque 10 minutos Entre demãos – 1 hora Lixamento - 2 horas

<b>Ferramentas</b>	 Pistola convencional (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol <sup>2</sup> )
--------------------	--

### MODO DE USAR

Diua em 20%, aplique na madeira preparada em duas demãos uniformes com intervalo de 10 minutos. Efetue o lixamento em 2 horas

### ARMAZENAGEM

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

### ATENÇÃO

O rendimento e o desempenho o produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.  
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica por meio do  
**SAC – (19) 3656-2570**

**Maza Produtos Químicos – Rua José Oleto, 1140 – Distrito Industrial II - Mococa – SP – CEP 13739-070**

**Químico Responsável - Dionei Marcel Figueira - CRQ 04.265.102 – IV / Região**

Revisão: Maio/2019

Autor: Gerenciamento da Qualidade e Segurança / Revisão: Laboratório de Qualidade.



**INDÚSTRIA 100% BRASILEIRA**

