

**VERNIZ + COR**

<b>Descrição</b>	Verniz sintético Mais Cor proporciona fino acabamento às superfícies externas e internas de madeira, preservando seu aspecto natural, secagem rápida.	
<b>Cores</b>	Disponíveis nas cores; Mogno, Imbuia, Cerejeira, tabaco e incolor*	
<b>Principais Benefícios</b>	<b>Secagem rápida</b> <b>Super proteção</b>	

**PREPARO DO SUBSTRATO**

**Em madeiras novas** - Lixar as farpas, limpar a poeira, aplicar Mococa Seladora Nitro Universal.  
**Imperfeições rasas** - Lixe e Elimine o pó e aplique Mococa Massa p/ Madeira B.A. Lixar novamente a imperfeição, eliminar o pó e aplicar verniz ou seladora.  
**Repintura** - Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Verniz.  
**Superfícies brilhantes** - Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Composição</b>	Resina alquídica modificada, aditivos, solventes aromáticos e alifáticos.
<b>Toxicidade</b>	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico
<b>Embalagens</b>	900ml e 3,6L
<b>Viscosidade cinemática á 25°C</b> - (Norma NBR 5849:2015 - Tintas - Determinação de viscosidade pelo copo Ford)	25,0 a 35,0
<b>Sólidos/Massa</b> - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	30,5 - 34,5 %
<b>Densidade</b> - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	0,84 - 0,90 g/cm <sup>3</sup>
<b>Prazo de Validade</b> - (embalagem fechada e sem uso)	24 meses

**DADOS DE APLICAÇÃO**

Diluição (Águas)	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m <sup>2</sup> /demão)	Ambiente	Demãos e Secagem
 Rolo de Espuma Trincha, ou pincel - Pronto uso Revolver - Até 20%	 Brilhante * Incolor possui o acabamento acetinado e brilhante.	 Litro 900 ml – Até 20m <sup>2</sup> Galão 3,6 Litros - Até 80m <sup>2</sup>	 Interno Externo	 3 demãos Ao toque 4 horas Entre demãos – 12 horas Final - Até 24 horas
<b>Ferramentas</b>	 Rolo de espuma, pincel ou Pistola convencional (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol <sup>2</sup> )			

**MODO DE USAR**

Aplique verniz na madeira preparada com movimentos suaves, colocando o verniz no sentido da madeira em tiras na largura do pincel. Não toque o pincel na borda do recipiente de verniz: use uma bandeja apropriada para a aplicação. O verniz deve fluir para a superfície da madeira, sem arrastos. Se o pincel começar a puxar ou se você ver pequenos pontos perdidos ou finos, adicione diluente ao verniz, mexendo com cuidado para não criar bolhas. Em revolver, aplique o verniz uniforme.

**ARMAZENAGEM**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**ATENÇÃO**

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com aguarrás imediatamente após o uso.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.  
 Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica por meio do  
**SAC – (19) 3656-2570**

**Maza Produtos Químicos – Rua José Olete, 1140 – Distrito Industrial II - Mococa – SP – CEP 13739-070**

**Químico Responsável - Dionei Marcel Figueira - CRQ 04.265.102 – IV / Região**

Revisão: Maio/2019

Autor: Gerenciamento da Qualidade e Segurança / Revisão: Laboratório de Qualidade.



**INDÚSTRIA 100% BRASILEIRA**

