



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: RESINA MAZA NI

Indicado como base para Esmalte Nitrocelulose Automotivo.

Composição Química:

Resina Alquílica, Nitrocelulose, Aditivos e Solventes.

Preparação da Superfície:

- Lavar com água e sabão toda superfície a ser repintada.
- Lixar a área danificada eliminando ferrugem ou partes soltas.
- Eliminar contaminantes oleosos, pó ou outras impurezas com Thinner SM 116.
- Caso necessário corrigir os defeitos de nivelamento com a massa rápida, em camadas cruzadas e finas. Lixar após secagem completa.
- Aplicar Primer Universal, ou em superfície ferrosa aplicar Maza Zarcão.

Características:

Densidade a 25°C (g/cm³) 0,90 - 0,96

Modo de Usar:

Misturar bem o produto antes de usar. Diluir com Maza Thinner SM 800 na proporção de 80 a 100% em volume. Aplicar duas demãos cruzadas com pressão de ar comprimido entre 40 a 50 ib/pol₂ e intervalo de 10 a 15 minutos entre as demãos.

Rendimento:

30 a 40 m₂/galão em camada seca total de 30 a 35.

Secagem:

Toque	10 a 30 minutos
Manuseio	3 a 12 horas
Total	72 horas.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

18l

Validade:

24 meses

Última Revisão:

22/07/2013

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.