



Paixão por Qualidade

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### BOLETIM TÉCNICO

#### RESINA INCOLOR BASE SOLVENTE

Maza Resina Acrílica Incolor, indicado para superfícies interna e externa em áreas onde se exige um impermeabilizante de alta resistência. Indicado para telhas cerâmicas, telhas de amianto, telhas de cimento, tijolos à vista, pedras naturais, concreto aparente, pedra goiana e pisos. Depois de aplicado, forma um filme resistente a intempéries.

#### Advertência:

Produto não indicado para superfícies esmaltadas (Pisos cerâmico e Revestimentos).

#### Composição Química:

Resinas acrílica, hidrocarbonetos aromáticos alifáticos e aditivos. Não contém álcool e querosene.

#### Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações necessárias abaixo: (Norma ABNT NBR 13.245)

<b>Superfícies Novas</b>	Limpar com Mococa Cloro Líquido e detergente, de modo que não deixe resíduo de sujeira, pó, etc.
<b>Superfícies Sujas ou Envelhecidas</b>	Limpar com Mococa Cloro Líquido e detergente, aguarde no mínimo 36 horas para iniciar a impermeabilização. Lave a superfície de tal forma que não fique resíduo de sujeira, pó, graxa, óleo e gordura.
<b>Manchas de Gordura ou Graxa</b>	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
<b>Partes Mofadas</b>	Lavar com Mococa Cloro Líquido, enxaguar e aguardar a secagem
<b>Sobre Tinta Maza Acrílico Piso</b>	Aguardar cura de 72 horas antes de aplicar o produto Maza Resina Acrílica
<b>Piso Cimento Liso (Queimado)</b>	Tratar com Mococa Limpa Pedra, deixar agir por 10 minutos, enxaguar muito bem e deixar secar
<b>Superfícies Envernizadas</b>	Lixar até a perda total do brilho, lavar com água e sabão, enxaguar e deixar secar
<b>Piso Cimentado e Concreto Novo</b>	Aguardar a cura total (Mínimo 30 dias)
<b>Encerada ou Polida</b>	Eliminar a cera, raspando com escova de aço e com estopa embebida em Thinner Maza



**Paixão por Qualidade**

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### **Ferramentas de Aplicação:**

Rolo de lã para epóxis, pincel ou broxa.

### **Características:**

Densidade a 25°C (cm<sup>3</sup>) 0,82 (± 0,03)

### **Acabamento:**

Brilhante

### **Diluição:**

Produto pronto para uso.

### **Rendimento:**

8 à 10m<sup>2</sup> / litro / demão

**Nota: O rendimento prático pode variar em função da rugosidade e absorção da superfície, camada da resina depositada e método de aplicação**

### **Demãos recomendada:**

De 2 a 3 demãos.

### **Secagem:**

Toque	15 Minutos
Entre demãos	6 horas
Circulação de Pessoas	48 horas
Circulação de Veículos	120 horas

### **Qualidade e garantia:**

Produto em conformidade com a norma da ABNT NBR 11.702 tipo 4.8.3 - Resina para Pedras e tipo 4.8.5 - Acabamento para Telha e Cerâmica.

### **Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos.

### **Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

### **Embalagem:**

0,900 litros, 5 litros, 18 litros

### **Validade:**

36 meses

### **Última Revisão:**

12/04/2021

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.