



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

VERNIZ SPRAY PREMIUM

Proporciona fino acabamento transparente às superfícies externas e internas de madeira, preservando seu aspecto natural, secagem extra rápida, filtro solar. Disponível nos acabamentos, Brilhante, Mogno e Imbuia.

Composição Química:

Resina alquídica modificada, aditivos, solventes aromáticos e alifáticos.

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Em Madeiras Novas	Lixar as farpas, limpar a poeira, aplicar os vernizes ou seladora.
Imperfeições Rasas	Lixe e Elimine o pó e aplique Massa Corretiva na cor da madeira disponíveis no mercado. Lixar novamente a imperfeição, eliminar o pó e aplicar verniz ou seladora.
Imperfeições Profundas	Lixe e Elimine o pó e aplique Massa Corretiva na cor da madeira disponíveis no mercado. Lixar novamente a imperfeição, eliminar o pó e aplicar verniz ou seladora.
Manchas Oleosas	Limpar com Maza Aguarrás, lixar, limpar novamente com Maza Aguarrás e aplicar o verniz ou seladora.
Repintura	Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Verniz ou Seladora Maza.
Superfícies Brilhantes	Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

Demãos	Rendimento por Demão	Secagem
3 demãos no mínimo	Spray 235g/350ML – Até 1,4m ²	Ao toque 4 a 6 horas Entre demãos 15 minutos Final 24 horas

Obs. O rendimento e o desempenho o produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

Embalagem

Spray 235g/350ml.

Assessoria Técnica

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11.702:2010 Tipo 4.3.1.1

Este produto atende aos requisitos da Norma NBR 16.211

Validade

36 meses.

Manuseio e Armazenamento

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.

Última Revisão

31/03/2021

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.