



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: **Textura Granfinno**

É uma Textura malha 25 branca a base de resina acrílica, para revestir superfícies internas de reboco, blocos de cimento, concreto aparente, paredes pintadas, sua formulação contém grão de quartzo uniforme, proporcionando mais beleza a superfície.

Recomendação: Aplicações sobre superfícies externas é obrigatório o uso de **tinta de acabamento Premium**.

Obs: Obs: Para apresentar a hidrorrepelência sobre tintas foscas recomendamos a aplicação do produto Maza Block. Não recomendamos aplicação do Maza Block sobre tintas acetinadas e Semibrilho.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescente, antiespumantes e água.

Características:

Densidade a 25°C 1,9

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

| | |
|--|---|
| Reboco Novo | Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico. |
| Concreto Novo | Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes. |
| Reboco Fraco (baixa coesão) | Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes. |
| Imperfeições Rasas | Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna) |
| Imperfeições Profundas | Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). |
| Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas | Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes. |
| Manchas de Gordura ou Graxa | Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem |
| Partes Mofadas | Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem |



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Sistema de Aplicação:

| Ferramentas | Diluição | |
|--|--|------------------------------------|
| Desempenadeira de aço lisa, espátula de aço, para grafiar usar desempenadeira de PVC | Pronto para uso. <ul style="list-style-type: none">Caso necessário retardar a secagem, utilizar até 3% de água potável. | |
| Demãos | Rendimento (m/demão) | Secagem |
| x | Balde de 23 kg – 7 a 11m ² O rendimento pratico pode variar em função da aplicação, diluição, cor e absorção da superfície, podendo exigir uma quantidade maior de demãos. | Ao toque 2 horas Final 96 horas |

Este produto atende á norma ABNT NBR 14942:19 e classificado conforme ABNT NBR 11702:2019, tipo 4.6.3- Textura de Grãos Grossos (Rústica).

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:
23 kg

Validade:
36 meses

Última Revisão:
10/08/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.