



Paixão por Qualidade

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### BOLETIM TÉCNICO

#### **Produto: Textura Lamato - Cristallo Hidro Repelente**

É ideal para revestir superfícies externas e internas de reboco, blocos de cimento, concreto aparente, paredes pintadas. A Textura Lamato Cristallo é um produto Hidro-Repelente que impede a penetração de água na superfície oferecendo maior durabilidade e resistência, sua formulação contém grão de quartzo uniforme, proporcionando mais beleza a superfície dispensando o uso de tinta e outros acabamentos.

**Obs:** Para realçar o brilho recomendamos lavar a superfície 15 dias após a aplicação com o auxílio de vassoura ou escova, utilizando água e sabão neutro e em seguida enxaguar em abundância.

**Recomendações:** Superfícies irregulares e desuniformes deverão ser regularizadas antes da aplicação do produto.

Lotes diferentes aplicados no mesmo pano podem apresentar diferença de tonalidade.

#### **Composição Química:**

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescente, antiespumantes e água.

#### **Características:**

Densidade a 25°C 1,9

#### **Preparação da Superfície:**

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem



Paixão por Qualidade

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição	
Desempenadeira de aço lisa, espátula de aço, para grafar usar desempenadeira de PVC	Pronto para uso. <ul style="list-style-type: none"><li>Caso necessário retardar a secagem, utilizar até 3% de água potável.</li></ul>	
Demãos	Rendimento (m <sup>2</sup> /demão)	Secagem
X	Balde de 23 kg – 7 a 11m <sup>2</sup> O rendimento pratico pode variar em função da aplicação, diluição, cor e absorção da superfície, podendo exigir uma quantidade maior de demãos.	Ao toque 2 horas Final 96 horas

Este produto atende á norma ABNT NBR 14942:19 e classificado conforme ABNT NBR 11702:2019, tipo 4.6.3- Textura de Grãos Grossos (Rústica).

### Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

### Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

### Embalagem:

23 Kg

### Validade:

36 meses

### Última Revisão:

14/06/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**Observação:** Granulometria malha 20.