



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: Textura Riscada Original Premium

É uma textura malha 10 ou 14 branca a base de resina acrílica, ideal para revestir superfícies internas de reboco, cimento amianto, chapas pré-moldadas, concreto aparente e paredes pintadas. Á sua formulação contém grão de quartzo maiores, proporcionando mais beleza a superfície.

Recomendação: Aplicações sobre superfícies externas é obrigatório o uso de **tinta de acabamento Premium.**

Obs: Para apresentar hidrorrepelência recomendamos a aplicação do produto Acqua Block Hidrofugante.

Para texturas coloridas, lotes diferentes aplicados na mesma superfície, podem apresentar diferenças de tonalidades após a aplicação.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes, dispersantes, coalescente, antiespumantes e água.

Características:

Densidade a 25°C 2,0

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição	Observação:
Desempenadeira de aço lisa, espátula de aço, para grafar usar desempenadeira de PVC	Pronto para uso. *Se necessário adicionar 5% de água.	O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, condições climáticas, porosidade, absorção e conhecimento prático do aplicador.
Demãos	Rendimento aproximado Malha 14 (m ² /demão)	Secagem
1	Balde 5,6 kg – Até 1,4 a 1,8m ² /demão Balde 23 kg – Até 5,5 a 7,5m ² /demão O rendimento pratico pode variar em função da aplicação, diluição, cor e absorção da superfície, podendo exigir uma quantidade maior de demãos.	Ao toque 2 horas Cura total 96 horas.

Ferramentas	Diluição	Observação:
Desempenadeira de aço lisa, espátula de aço, para grafar usar desempenadeira de PVC	Pronto para uso.	O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, condições climáticas, porosidade, absorção e conhecimento prático do aplicador.
Demãos	Rendimento aproximado Malha 10 (m ² /demão)	Secagem
1	Balde 5,6 kg – Até 1,4 a 1,8m ² /demão Balde 23 kg – Até 5,5 a 7,5 m ² /demão O rendimento pratico pode variar em função da aplicação, diluição, cor e absorção da superfície, podendo exigir uma quantidade maior de demãos.	Ao toque 2 horas Cura total 96 horas.



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagens:

Balde 5,6 kg

Balde 23 kg

Validade:

36 meses

Última Revisão:

10/08/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Observação: Granulometria malha 10 e 14.