



**MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.**

## **BOLETIM TÉCNICO**

### **Produto: TINTA GRAPHITE CINZA**

Tinta à base Resina Alquídica, Cargas Minerais, Solventes Alifático e Aromáticos, possibilita ótima proteção à superfície e com secagem rápida. Indicada como fundo e acabamentos em calçadas, metais ferrosos, pátios e barrados em paredes de alvenaria. Por ser uma tinta de aplicação única não aceita repintura de outro produto incompatível (Produto a base de água). Pode ser aplicado em ambientes internos e externos.

Observação: Para aplicação em chapas galvanizadas é necessário usar o fundo Wash Primer.

### **Composição Química**

Resinas Alquídicas modificada, grafites, pigmentos, cargas, aditivos e solventes.

### **Características:**

Acabamento: Fosco

Viscosidade U.K a 25°C: 110 UK  $\pm$  10 UK

Densidade a 25°C: 1,220 cm<sup>3</sup>

### **Preparação da Superfície:**

A superfície deve estar seca; limpa e isenta de óleo ou graxa

### **Sistema de Aplicação:**

<b>Ferramentas</b>	<b>Diluição (Thinner SM 116)</b>
Pincel, Rolo de Lã e Trincha.	Trincha ou rolo até 10%
<b>Demãos</b>	<b>Secagem</b>
2 em intervalos de 8 horas; (Mínimo de 8 horas e máximo de 5 dias)	Ao toque 40 minutos; Entre demãos 8 horas; Final 24 horas;
<b>Rendimento</b>	
Até 160 m <sup>2</sup> por demão / 16 L	

### **Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou pelo site [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)



## MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

**Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**Embalagem:**

16 L

**Validade:**

12 meses

**Última Revisão:**

09/04/2024

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.