



Paixão por Qualidade

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### BOLETIM TÉCNICO

#### Produto: VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR

Indicado para aplicação em superfícies externas e internas, tijolos à vista, pedras naturais, concreto aparente, proporcionando uma impermeabilização, alta resistência e durabilidade e o resultado final é um ambiente renovado e bem-estar garantido.

Disponível nos acabamentos brilhante, semi brilho e fosco.

#### Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicidas, a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescente, antiespumantes e água.

#### Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem

#### Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Água Potável)	
Rolo de lã e pincel	Em superfícies não seladas aplicar a primeira demão diluída com 20% e as demais com 10%. Em superfícies já seladas diluir todas as demãos em 10%.	
Pistola	30%	
Demãos	Rendimento (m/demão)	Secagem
2 a 3 demãos	Lata 900ml – Até 12,5m <sup>2</sup> Balde 3,6L – Até 50m <sup>2</sup> Balde 18L – Até 250m <sup>2</sup>	Ao toque 2 horas Entre demãos 8 horas Final 96 horas



**Paixão por Qualidade**

## MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

### **Assessoria Técnica:**

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

### **Armazenagem:**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

### **Embalagem:**

18L , 3,6L e 900ml

### **Validade:**

36 meses

### **Última Revisão:**

15/10/2019.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.